



## PROCESO DE DISEÑO

Código: R-DI - 01-01

Versión: 02

## FICHA TÉCNICA REF. 3048

Fecha: 06-jun-13

Página: 1 de 1



3048



Suela Inyectada Bidensidad

### CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

**COLOR:** Marrón - Negro

**TIPO:** Bota soldador caña alta 10"

**TALLA:** 35 - 45

**LÍNEA:** Operador

**PUNTERA:** Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.

**CORTE EXTERNO:** Totalmente en cuero graso marrón calibre 1.8 - 2.0 mm y tejido de punto 100% poliéster texturizado en el ribete del cuello

**FORRO INTERNO:** Tela no tejida 100% poliéster en la capellada interna y poliéster en talón

**OJALETES:** No tiene

**CONTRAFUERTE:** Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón

#### PLANTILLA:

Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm

Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm

**SUELA:** Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A.

### NORMATIVIDAD TÉCNICA

#### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA:

**NORMA:** NTC 4811:2000-DIN 53516

**REQUISITO:** Máximo 250 mm<sup>3</sup>

**REAL:** 100 mm<sup>3</sup>

#### RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA

**NORMA:** NTC 632

**REQUISITO:** Incremento de la incisión no debe ser superior a 6 mm en 150.000 ciclos

**REAL:** Incisión 4 mm en 150.000 ciclos

#### RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN:

**NORMA:** En 12568-2010

**REQUISITO:** Resistencia al impacto 200 J y resistencia a la compresión de 15 KN

#### RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA:

**NORMA:** NTC 2038:1995

**REQUISITO:** Fuerza mínima de rotura 60 N/Cm

**REAL:** Fuerza promedio soportada 170 N/Cm

#### RESISTENCIA DIELÉCTRICA:

**NORMA:** ASTM F 2412-11 y F 2413-11

**REQUISITO:** Aplicación de 18 Kv durante 1 minuto, corriente en fuga no mayor a 1 mA, sin interrupción

**REAL:** Corriente de fuga promedio 0,37 mA, sin interrupción

**PESO CALZADO (1 PIE):** 699 gr/TALLA 40

### USOS

Se recomienda en trabajos de mantenimiento eléctrico, en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad.

Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria, preferiblemente para trabajos de soldadura.

Puede ser expuesto a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias

### VIDA UTIL

6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.

### CUIDADOS DEL CUERO

Limpiar con una tela húmeda sin empapar y dejar secar. Luego aplique una crema (vaselina) para humectar el cuero, no use crema (betún). En los almacenes de cadena se pueden encontrar productos especializados para cada tipo de cuero que pueden ser utilizados como complemento al cuidado del calzado.

### CUIDADOS DEL CALZADO

- \* Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad
- \* No someter continuamente a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos o bacteriológicos
- \* No usar el calzado estando húmedo, ni para fines deportivos o actividades no específicas
- \* Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado junto a fuentes intensas de calor